

	<b>ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA</b>  <b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>Data da revisão:</b> 05/01/2024	FT-LAB-12	<b>Versão:</b> 02

## DESCRIÇÃO

Tinta com ótimo poder de cobertura e de fino acabamento, que proporciona embelezamento e proteção de superfícies internas e externas de madeiras, metais, vimes, alvenaria, entre outras. Sua fórmula garante uma secagem rápida com baixo odor e fácil aplicação. Por ser à base de água e não utilizar solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Viscoso
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm <sup>3</sup>	1,05 – 1,10
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Viscosidade (KU)	75 - 85
Acabamento	Brilhante
Cores disponíveis	Diversas (Catálogo)
Secagem ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Secagem Final	72 horas

## VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Antimofo;

	<b>ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA</b>  <b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>Data da revisão:</b> 05/01/2024	FT-LAB-12	<b>Versão:</b> 02

- Fácil aplicação;

## APLICAÇÃO

Rolo de espuma, pincel pu pistola.

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Reboco Novo:** aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar o Selador Acrílico Tintas Top. Quando se encontrar superfícies de reboco fraco ou calcinado, aplique uma demão do Fundo Preparador Tintas Top conforme seja indentificado por um profissional.

**Concreto, Gesso, Bloco de Cimento e Fibrocimento:** aplicar uma demão do Fundo Preparador Tintas Top antes da aplicação do Esmalte Premium Base Água.

**Superfícies com fungos ou bolor:** lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Tintas Top (exterior e interior) ou Massa Corrida Tintas Top (interior), eliminando as microcavidades ondes os fungos se alojam.

**Repintura:** raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mais aderida.

**Superfície com umidade:** identificar a origem e tratar de maneira adequada antes da aplicação do Esmalte Premium Base Água.

**Madeira Nova:** lixar e remover toda a poeira, sujeira e gordura/graxa usando um pano úmido. Aplicar uma demão de Fundo Preparador Tintas Top. Se necessário corrigir

	<b>ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA</b>  <b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>Data da revisão:</b> 05/01/2024	FT-LAB-12	<b>Versão:</b> 02

imperfeições usando Zero trinca Tintas Top.

**Madeira repintura:** lixar e eliminar o brilho. Se necessário corrigir imperfeições utilizando Zero Trinca Tintas Top. Após a secagem lixar novamente e remover toda a poeira.

**Metais:** lixar para remover toda a ferrugem, remover a poeira do lixamento e palicar 1 demão de Primer Zarcão Tintas Top.

## RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ai utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.
- A superfície só pode ser lavada após 30 dias da pintura, tempo de cura completo da tinta.
- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

## EMBALAGEM

Pote 1L

Galão 3,6L

Lata 18L .

## ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CFP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

[www.mepco.com.br](http://www.mepco.com.br) ■ [mepco@mepco.com.br](mailto:mepco@mepco.com.br)

	<b>ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA</b>  <b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>Data da revisão:</b> 05/01/2024	FT-LAB-12	<b>Versão:</b> 02

## PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogenização	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Pincel e rolo: Se necessário diluir até 20% com água potável. Pistola: Diluir até 20% com água potável.	Misture bem até a completa homogenização.	Até 20 m <sup>2</sup> /L	2 a 3	Toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Cura total: após 72 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do

	<b>ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA</b>  <b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>Data da revisão:</b> 05/01/2024	FT-LAB-12	<b>Versão:</b> 02

sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.