

	<h1>FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-132	Versão: 01

DESCRIÇÃO

É a evolução dos fundos preparadores, sua exclusiva fórmula base água, proporciona grande poder de penetração com fácil aplicação, proporciona ótima aderência para os acabamentos. É um produto de baixíssimo nível de odor. Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e massas, selando e uniformizando a absorção, além de melhorar a aderência dos produtos sobre ele aplicados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Viscoso
Cor	Incolor
Densidade g/cm ³	0,90 – 1,00
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Viscosidade	38 – 45 segundos CF4
Diluição	Pronto uso

INDICAÇÃO

Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caídas, gesso e cimento-amianto.

	<h1>FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-132	Versão: 01

VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Antimofo;
- Fácil aplicação;
- Prepara a superfície para a primeira pintura, fazendo com que a tinta de acabamento tenha um melhor rendimento.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ai utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.
- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Barrica 15L / Balde 14L / Lata 18L .

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-132	Versão: 01

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento (m ² /demão)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de lã de pêlo baixo, rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Produto pronto uso, não necessita de diluição.	Misture bem até a completa homogeneização.	Até 8,3m ² /L	1 a 2	Toque: 30 minutos Entre demãos: 1 hora Total: 4 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

	<h1>FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 06/02/2025	FT-LAB-132	Versão: 01

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br