

	TINTA ULTRA TOP	
Data da revisão: 06/01/2024	FT-LAB-02	Versão: 01

DESCRIÇÃO

Tinta acrílica imobiliária base água, composta com a uma resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e pigmentos isentos de metais pesados, contém cargas minerais inertes, bactericida e fungicida. Indicada para ambientes interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Viscoso
Relação de Mistura	Monocomponente
Cor	Diversas (Cartela)
Densidade g/cm ³	1,35 – 1,40
pH da emulsão	9,0 – 10,0
Viscosidade (KU)	85 - 100
Acabamento	Fosco
Secagem ao toque	1 hora
Entre demãos	2 - 4 horas
Secagem Final	24 horas

VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Antimofo;
- Fácil aplicação;

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	TINTA ULTRA TOP	
Data da revisão: 06/01/2024	FT-LAB-02	Versão: 01

APLICAÇÃO

Rolo de espuma, pincel ou pistola.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco Novo: aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar o Selador Acrílico Tintas Top. Quando se encontrar superfícies de reboco fraco ou calcinado, aplique uma demão do Fundo Preparador Tintas Top conforme seja indentificado por um profissional.

Concreto, Gesso, Bloco de Cimento e Fibrocimento: aplicar uma demão do Fundo Preparador Tintas Top antes da aplicação da Tinta Elegance.

Superfícies com fungos ou bolor: lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Corrida Tintas Top (interior), eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mais aderida.

Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada antes da aplicação da Tinta Elegance.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	TINTA ULTRA TOP	
Data da revisão: 06/01/2024	FT-LAB-02	Versão: 01

fabricação.

- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Lata 18L.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

	TINTA ULTRA TOP	
Data da revisão: 06/01/2024	FT-LAB-02	Versão: 01

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogenização	Rendimento (m²/demão)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Se necessário diluir até 20% com água potável.	Misture bem até a completa homogenização.	Até 15m²/L.	2 a 3	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 2 / 4 horas Completa: 24 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombe, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br