

	TINTA PISO ACRÍLICA BASE ÁGUA	
Data da revisão: 03/09/2024	FT-LAB-72	Versão: 02

DESCRIÇÃO

Tinta imobiliária fosca, base água, composta de resina acrílica, cargas minerais e ditivos químicos, que compõe um resultado de alto rendimento e alta resistência.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Cor	Diversas (catálogo)
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm ³	1,20 – 1,30
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Viscosidade (KU)	85 - 100
Acabamento	Fosca
Sólidos por volume	56 +/- 2%
Secagem ao toque Entre demãos Secagem Final	1 hora
	4 horas
	12 horas
Tráfego de pessoas	12 horas
Tráfego de veículos	48 horas

	TINTA PISO ACRÍLICA BASE ÁGUA	
Data da revisão: 03/09/2024	FT-LAB-72	Versão: 02

APLICAÇÃO

Indicada para pisos em ambientes internos e externos como quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, demarcação de garagem e outras áreas de concreto rústico. Também pode ser aplicada em fachadas.

VANTAGENS

- Baixo Odor.
- Antimofo.
- Fácil aplicação.
- Elevada resistência a intempéries e abração.
- Excelente custo e benefício.
- Secagem rápida.
- alto poder de cobertura.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.
- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	TINTA PISO ACRÍLICA BASE ÁGUA	
Data da revisão: 03/09/2024	FT-LAB-72	Versão: 02

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Balde 14L / Lata 18L.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogenização	Rendimento (m²/L)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Pincel e rolo: Diluir até 15% com água potável. Pistola: Diluir até 20% com água potável.	Misture bem até a completa homogenização.	Rendimento Teórico de até 16,6 m²/L	2 a 3	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	TINTA PISO ACRÍLICA BASE ÁGUA	
Data da revisão: 03/09/2024	FT-LAB-72	Versão: 02

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.