

	<h1>MASSA PVA ECONÔMICA</h1>	
<b>Data da revisão:</b> 31/10/2024	FT-LAB-80	<b>Versão:</b> 02

## DESCRIÇÃO

É um produto para acabamento e correção de superfícies, corrigindo rachaduras e trincas em paredes internas. Produto de fácil aplicação e lixamento, a base d'água, sem solventes e com baixo odor.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Pastosa
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm <sup>3</sup>	1,56 – 1,66
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Consistência	5,5 – 6,5 cm
Acabamento	Fosco
Cores disponíveis	Branco Neve

## VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Fácil aplicação;
- Fácil lixamento;

## APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Produto pronto uso não sendo necessário a diluição. Indicado de 2 a 3 demãos ou até o

	<h1>MASSA PVA ECONÔMICA</h1>	
<b>Data da revisão:</b> 31/10/2024	FT-LAB-80	<b>Versão:</b> 02

completo nivemamento da parede, sendo aplicada com desempenadeira ou espátula.

## RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

## EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Barrica 17kg / Barrica 21kg / Lata 25kg.

## ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

## PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

	<h1>MASSA PVA ECONÔMICA</h1>	
<b>Data da revisão:</b> 31/10/2024	FT-LAB-80	<b>Versão:</b> 02

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Teórico (m <sup>2</sup> /demão)	Nº de demãos	Secagem
Desempenadeira ou espátula	Produto pronto uso, não é necessário a diluição.	Misture bem até a completa homogeneização.	Até 2,15m <sup>2</sup> /L 30 m <sup>2</sup> barrica 21 kg	2 a 3	Entre demãos: de 3 a 4 horas Cura total: 24h

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.