

	<h1>SELADOR ECONÔMICO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 11/06/2024	FT-LAB-04	Versão: 02

DESCRIÇÃO

O Selador Econômico é um fundo branco de grande poder selante, formulado à base de resinas aquosas, cargas minerais inertes, aditivos e água.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Viscoso
Cor	Branco
Densidade g/cm ³	1,20 – 1,30
pH da emulsão	9,0 – 10,0
Viscosidade (KU)	80 - 90
Acabamento	Fosco
Diluição	Máx 10% em água

INDICAÇÃO

Indicado somente para interiores para uniformizar a absorção do substrato. Destina-se a isolar a alcalinidade da alvenaria e melhorar a ancoragem das camadas posteriores. Indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, concreto ou Massa Corrida PVA.

VANTAGENS

- Baixo Odor;

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>SELADOR ECONÔMICO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 11/06/2024	FT-LAB-04	Versão: 02

- Antimofo;
- Fácil aplicação;
- Prepara a superfície para a primeira pintura, fazendo com que a tinta de acabamento tenha um melhor rendimento.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ai utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.
- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Barrica 15L / Balde 14L / Lata 18L .

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>SELADOR ECONÔMICO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 11/06/2024	FT-LAB-04	Versão: 02

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogenização	Rendimento (m ² /demão)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de lã de pêlo baixo, rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Até 10% com água potável.	Misture bem até a completa homogenização.	Até 5 m ² /L	2 a 3	Toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Total: 12 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>SELADOR ECONÔMICO BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 11/06/2024	FT-LAB-04	Versão: 02

as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br