

	CIMENTO QUEIMADO	
Data da revisão: 08/03/2025	FT-LAB-158	Versão: 01

DESCRIÇÃO

Produto a base de resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

É um revestimento que proporciona um acabamento de alto poder decorativo, com efeito liso de cimento queimado.

Pode ser aplicado em paredes de ambientes internos e externos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Massa
Relação de Mistura	Monocomponente
Densidade g/cm ³	1,60 – 1,70
pH da emulsão	8,5 – 10,0
Consistência	5,5 – 6,5 cm
Acabamento	Fosco
Cores disponíveis	Cinza

VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Fácil aplicação;

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	CIMENTO QUEIMADO	
Data da revisão: 08/03/2025	FT-LAB-158	Versão: 01

mofo.

Produto pronto uso não sendo necessário a diluição. Indicado de 2 a 3 demãos ou até o completo preenchimento da superfície, sendo aplicada com desempenadeira ou espátula.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

EMBALAGEM

Galão 3,6L / Barrica 21kg / Lata 25kg.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

	CIMENTO QUEIMADO	
Data da revisão: 08/03/2025	FT-LAB-158	Versão: 01

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogenização	Rendimento Teórico (m²/demão)	Nº de demãos	Secagem
Desempenadeira ou espátula	Produto pronto uso, não é necessário a diluição.	Misture bem até a completa homogenização.	Até 2,15m²/L	2 a 3	Entre demãos: de 3 a 4 horas Cura total: 24h

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.