

	<h1>TINTA EPÓXI BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 10/01/2024	FT-LAB-41	Versão: 01

DESCRIÇÃO

É uma tinta epóxi à base d'água, que possui alta resistência e durabilidade, com um acabamento brilhante. Indicada para ambientes expostos à umidade e limpeza frequente, tem baixo odor e rápida secagem.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ensaio	Especificação
Aparência	Líquido Viscoso
Relação de Mistura	Monocomponente
Sólidos por Volume	44,0 +/- 2 %
Densidade g/cm ³	1,05 – 1,10
pH da emulsão	9,0 – 10,0
Viscosidade (KU)	90 - 100
Acabamento	Brilhante
Cores disponíveis	Diversas

CARACTERÍSTICAS

Indicado para a pintura de ambientes internos e desenvolvida especialmente para proteger superfícies madeiras, pisos, vidros, metais e azulejos de banheiros, cozinhas, lavanderias e outros ambientes com alta exposição à umidade.

	<h1>TINTA EPÓXI BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 10/01/2024	FT-LAB-41	Versão: 01

VANTAGENS

- Baixo Odor;
- Antimofo;
- Fácil aplicação;
- Não precisa de catalisador;

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Azulejos, vidros e pastilhas: Primeria pintura, a superfície deve ser lavada com detergente neutro e água quente com o auxílio de uma esponja a fim de remover todos os resíduos de gordura e outros contaminantes. Em azulejos / pastilhas assentados em áreas de pias e box ou ambientes gordurosos este processo deve ser repetido por mais duas ou três vezes até a remoção total de resíduos. Ao final, passar um pano limpo embebido em álcool em toda a superfície a ser pintada.

Repintura: a superfície deve ser lixada, partes soltas devem ser removidas. Limpar a superfície conforme o processo indicado para primeira pintura.

Massa Acrílica: Seguir as instruções de aplicação da Massa Acrílica Tintas Top. Aplicar 1 demão de Tinta Epóxi Base água diluída 30% em água como fundo preparador. Demãos posteriores devem ser diluída e aplicada conforme recomendação.

Concreto novo (altamente absorvente): Aplicar preparador de parede conforme instruções da embalagem do produto.

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>TINTA EPÓXI BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 10/01/2024	FT-LAB-41	Versão: 01

Reboco fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Superfícies caiadas ou partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar preparador de paredes conforme instruções na embalagem do produto.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Tintas Top (exterior e interior) ou Massa Corrida Tintas Top (interior), eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mais aderida.

Superfície com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Reboco Novo: Aguardar a secagem e cura por 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de Tinta Epóxi Base Água diluída 30% em água como selador. Superfícies próximo ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Madeira Nova: Lixar e remover toda a poeira, sujeira e gordura/graxa usando um pano úmido. Aplicar uma demão de fundo Preparador Tintas Top. Se necessário corrigir imperfeições usando Zero Trinca Tintas Top.

Madeira repintura: Lixar até eliminar o brilho. Se necessário corrigir imperfeições utilizando Zero

	<h1>TINTA EPÓXI BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 10/01/2024	FT-LAB-41	Versão: 01

Trinca Tintas Top. Após a secagem lixar novamente e remover toda a poeira.

Metais: Lixar para remover toda a ferrugem, remover a poeira do lixamento e aplicar 1 demão de Primer Zarcão Tintas Top.

RECOMENDAÇÕES

- Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes em temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade de cada superfície.
- Não se recomenda misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Será obtido melhores resultados com este produto ai utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.
- A superfície só pode ser lavada após 30 dias da pintura, tempo de cura completo da tinta.
- Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos.
- O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar machas com diferenças de tonalidades.

EMBALAGEM

Pote 1L / Galão 3,6L / Lata 18L .

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 24 meses, após a data de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil.

PRECAUÇÕES

Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave

■ Tintas ■ Tintas Técnicas ■ Vernizes ■ Solventes

Av. Calombé, 1373 – LT. 16 – QD. 10

CEP: 25231-020 ■ Chácara Rio-Petrópolis ■ Duque de Caxias ■ RJ

www.mepco.com.br ■ mepco@mepco.com.br

	<h1>TINTA EPÓXI BASE ÁGUA</h1>	
Data da revisão: 10/01/2024	FT-LAB-41	Versão: 01

com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento (m ² /demão)	Nº de demãos	Secagem
Rolo de lã de pêlo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola.	Pincel e rolo: Pintura: 1º demão até 10% com água potável, Pistola: até 20% com água potável.	Misture bem até a completa homogeneização.	Até 15,2 m ² /L	2 a 3	Toque: 40 minutos Entre demãos: 1 hora Completa: 24 horas

Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substratos, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Tintas top garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.